SABINE

17,5X50 — 6,89"x19,69"

Pasta Roja
Red body

Pavimento
Floor tiles

Satinado
Satin

Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium

No Repetitivo
No Repetitive

SABINE NATURAL
F1750L

SABINE ROVERE
F1750L

SABINE SILVER
F1750L

SABINE NOTTE
F1750L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI Clase Class	PEI Etapa Abrasión Abrasion Stage	DESLIZAMIENTO GLIDE UNE-ENV 12633:2003 PÉNDULO PENDULUM	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51130** RAMPA RAMP	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51097** PIE DESCALZO BARE FOOT	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance: P.D. Limpieza Cleaning: Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration): Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration): Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Resistencia a las Manchas Stain Resistance: Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia Mecánica Mechanical Resistance: Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
17,5X50	Natural	5	3	1500	0			3%<E=<6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5		
	Rovere	5	2	600	0			3%<E=<6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5		
	Silver	5	3	1500	0			3%<E=<6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5		
	Notte	5	2	600	0			3%<E=<6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5		

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
17,5X50	15	1.31	25	48	62.88	1200	6,89"X19,69"

Fecha: 17/12/2018

BALDOCER